

共押出多層フィルム ディファレン

DIFAREN®

DIFAREN®は、日本における共押出多層フィルムのパイオニアとして、食品パッケージを中心とした様々な分野で
ご愛用頂いております。環境負荷低減、高齢者に対するバリアフリー等の多様化する時代のニーズに確実に応えした
豊富なラインナップをご用意しております。私たちはこれからもDICグループの技術力を結集し、安定した品質と
高機能・高付加価値製品を提供してまいります。

DIFAREN® is a pioneer of coextruded multilayer film in Japan.

Our films have a wide range of uses for breads, noodles, vegetables, frozen foods and etc.

We provide a variety of functions and characteristics such as easy-peel, anti-fog and low adsorption.

We continue offering excellent quality and high performance products through combining DIC group's technologies.

◆製品グレード

用途	銘柄	厚み(μm)	コロナ 処理	構成		特徴
				ロール内側	ロール外側	
サイドシール ツイスト袋用 (パン用 グレード)	B1155T	30	有	(処理面) PP/PP/PP		底ガゼットツイスト袋、トップシール可
	B2103T	30	有	(処理面) マット層/PP/PP		マット調、底ガゼットツイスト袋、トップシール可
ヒートシール ピロー包装用 (パン用 グレード)	B1130TA	30	有	(処理面) PP/PP/PP		高剛性、低温ヒートシール性
	180T	30	有	(処理面) マット層/PP/PP		マット調、高剛性
	B2350T	30	有	(処理面) マット層/PP/PP		高ヘイズマット調、高剛性
(麺用 グレード)	P2152T	25,30,40,50	有	(処理面) PP/PE/PP		耐寒性、封筒貼り適性
	P2160T	20,25,30,40	有	(処理面) PP/PP/PP		透明性、剛性、封筒貼り適性
(野菜用 グレード)	M212	25	—	PP/PE/EVA		低温ヒートシール性、耐ピンホール性
(耐寒・冷凍用 グレード)	L3501T	40,50,60	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/LLDPE		耐寒性
	R3360T	30,40,50	有	(処理面) PP/LLDPE/LLDPE		耐寒性、横ピロー可
梨地フィルム	A7440B	25,30	有	(処理面) PP/PP/梨地		裏面コロナ処理タイプ、ラミネート表基材用途
	A7440Bio	25,30	有	(処理面) PP/PP/梨地		裏面コロナ処理タイプ、ラミネート表基材用途 一部植物由来原料を使用
白梨地フィルム	A7446TW	30	有	(処理面) 梨地/PP/PP		白色梨地、ピロー包装用途、易開封性

※銘柄により、ラミネートシーラントとしても使用可能です。事前にご相談下さい。 ※銘柄により、シール面内側巻きのFグレードもご用意しております。

COEXTRUDED MULTILAYER FILMS “DIFAREN®”

用途	銘柄	厚み(μm)	コロナ 処理	構成		特徴
				ロール内側	ロール外側	
イージーピール シーラント (PP用)	E3200T	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ イージーピール層		凝集剥離、ポイル可、ソフトピール、面々シール可
	E3311T	30,35,50	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/PP		層間剥離、ポイル可、透明性
	E3312T	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/PP		層間剥離、ポイル可、透明性、防曇性
	E3701T	30,50	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/PP		層間剥離、セミレト可、FDA対応
	E3901T	30,50	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/PP		層間剥離、セミレト可、FDA対応
	E3801T	30,50	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/PP		層間剥離、セミレト可、強ピール、FDA対応
	E1901T	30,50	有	(処理面) PP/PP/イージーピール層		凝集剥離、セミレト可、耐油性、面々シール可、FDA対応
	E3601T	30,50	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ イージーピール層		凝集剥離、セミレト可、耐寒性、面々シール可、FDA対応
(PE用)	254N	25	有	(処理面) PP/PP/PE		層間剥離、ポイル可、透明性
	E7300T	30,50	有	(処理面) PE/PE/イージーピール層		凝集剥離、ポイル可、紙PE容器対応、面々シール可
(A-PET用)	E7800PET	25,30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ ポリエステル層		層間剥離
	E7850PET	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ ポリエステル層		層間剥離、高強度タイプ
	E7810PET	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ ポリエステル層		層間剥離、耐薬剤タイプ
	E7800TT	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ ポリエステル層		層間剥離、防曇剤コート用
(汎用)	E7500T	30	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ イージーピール層		界面剥離、A-PET・PP・PS可
低吸着 シーラント	M3400MP	30	有	(処理面) 特殊ポリオレフィン/ シール層		低吸着性、易カット性(縦横)、デッドホールド性
	M3550MP	30	有	(処理面) 特殊ポリオレフィン/ シール層		低吸着性、易カット性(縦横)、デッドホールド性、 シール強度アップタイプ
防曇CPP シーラント	L2101T	20	有	(処理面) PP/PP/PP		防曇性
	L2100T	30,40	有	(処理面) PP/PP/PP		防曇性
レトルトLL シーラント	L3300T	50,60	有	(処理面) LLDPE/LLDPE/ LLDPE		セミレト可、低臭気性

・当カタログ掲載情報は改良、廃番等の為、予告なく変更することがあります。 ・当カタログ掲載製品のご使用に際しては、対象製品のSDSをご確認ください。
・また、掲載情報の適用によって得られる結果及び適合性について保証するものではありません。 ・当カタログ掲載製品は人体への移植または輸血等の医療用途へは使用しないでください。